

ملات ترمیمی



شیمیایی بتن. پلاست



فناوریهای نوین بتن و ساختمان

ملات ترمیمی

پودر ترمیم کننده بتن



ترمیم کننده بتن Concrete Repair Mortar

CR100

ملات آماده توانمند جهت تعمیرات سطحی بتن
قدرت چسبندگی فوق العاده به زیر آبند

شرح

- چسبندگی فوق العاده به سطوح زیرآبند
- افزایش ضریب اطمینان آب بندی سازه
- انعطاف پذیری و خاصیت الاستیسیته مناسب
- قابلیت پل زدن بر روی ترک های سطحی
- مقاومت بالا در برابر عوامل مخرب محیطی
- دستیابی به مقاومت های مکانیکی زودرس
- قابلیت عرضه در رنگ بندی های مختلف
- سهولت اجرا و اختلاط با آب
- سازگاری با بتن سخت شده
- قابلیت اجرا به روش پاششی و ماله کشی

کاربردها

- مناسب برای ترمیم خرابی های سطوح زیرآبند، قبل از اجرای مواد آب بند سطحی
- قابل استفاده برای ترمیم و مرمت سطوح داخلی و خارجی ساختمان
- مناسب برای ترمیم و مرمت کف های بتنی
- تعمیر خرابی های سطوح قبل از نصب مصالح دکوراتیو یا رنگ آمیزی
- قابلیت استفاده جهت آماده سازی سطوح قبل از آب بندی و کفسازی
- مناسب برای پر کردن درزها و ترک های غیرسازه ای
- تسطیح و تعمیر سطوح متخلخل (کرمو)
- بازسازی و تعمیر ناهمواری های سطوح ناشی از ختادار قالب بندی و قالب برداری
- قابلیت پر کردن حفرات به جای مانده از عبور بلت یا میان بلت در بتن
- مناسب برای اجرای ماهیچه کشی در سازه های آبی
- مناسب جهت اجرا جهت زیر سازی سطوحی که نیاز به اجرا پوشش های محافظتی دارند.
- امکان اجرای لایه پوششی کامل روی سطح بتن جهت ایجاد سطحی زیبا و اکسیژز
- تعمیر خرابی های و لب پریدگی های سازه های پیش ساخته
- مناسب برای برنمودن شکافها و درزهای موجود بین دو قطعه بتنی
- تعمیر و مرمت انواع سطوح بتنی شامل مخازن آب و فاضلاب، ستون و تیرهای بتنی، تاسیسات دریایی، کانال های انتقال آب و...

خرابی و کرموشدگی سطح بتن، همواره یکی از معضلات موجود در ساخت بتن و سطوح سیمانی می باشد که ناشی از عوامل گوناگونی اعم از، کنده شدن بخشی از بتن توسط چسبیدن به سطح قالب در هنگام قالب برداری، تخریب بخشی از بتن سطح در نتیجه خوردگی آرماتورها، عدم کیفیت بتن و یا فرآیند بتن ریزی و در نتیجه خرابی و یا کرموشدگی سطح، ایجاد ضربه به سطح، عمل آوری نامناسب بتن و ... می باشد. به این منظور نیاز به ملاتی جهت تعمیرات سطحی است که علاوه بر اینکه از جنس بتن باشد، چسبندگی و دانه بندی مناسبی نیز داشته باشد. ملات آماده ترمیم کننده پایه سیمانی به لحاظ فرمولاسیون ویژه و ساختار خاص خود، جهت ترمیم و مرمت بسیاری از سطوح بتنی و ترمیم سطوح داخلی و خارجی ساختمان، مناسب می باشد. ترمیم کننده بتن بر پایه سیمان و سنگدانه های ریز دانه، الیاف پلی پروپیلن و رزین های کوپلیمر فرموله و تولید شده است که پس از ترکیب با آب به راحتی آماده مصرف خواهد بود. این محصول به لحاظ فرمولاسیون ویژه خود، چسبندگی بالایی به انواع سطوح بتنی و سیمانی دارد و دارای پایایی و دوام طولانی می باشد. ترمیم کننده بتن بدون انقباض می باشد و پس از اجراء چار ترک های ناشی از انقباض و جمع شدگی نخواهد شد.

خواص و اثرات

- ملات آماده مصرف بدون نیاز به افزودن سیمان یا سنگدانه
- دارای ضریب انبساط حرارتی برابر با سطوح سیمانی و بتنی
- قابلیت شکل پذیری و جریان پذیری عالی
- ایجاد سطح یکپارچه و با کیفیت، به لحاظ بافت نرم و یکنواخت
- محصول
- کاهش هزینه های آب بندی سطوح بتنی
- مقاومت مکانیکی بالا
- عدم انقباض و جمع شدگی ملات پس از گیرش
- مقاومت بالا در برابر سیکل های ذوب و انجماد
- عدم ایجاد خطر خوردگی برای فولاد

مکانیزم اثر

دانه بندی ملات آماده ترمیم کننده بتن، بسیار نرم و ریز دانه و از سیلیس های میکرونیزه انتخاب شده است و به همین دلیل خاصیت ماله خوری و پخش شدن مناسبی دارد و به لحاظ وجود درصد بالایی سیمان و رزین کوپلیمر، خاصیت چسبندگی بالایی به سطوح زیر آبنده دارد. ای ماده پس از اجرا در مورد نفوذ مایعات و مواد خورنده مقاوم بوده و به این دلیل ملات مناسبی برای ترمیم خرابیهای سطوح مورد نظر برای آب بندی می باشد. وجود یاف پلی پروپیلن نیز در ساختار ترمیم کننده بتن، موجب افزایش مقاومت های مکانیکی ملات ترمیمی و همچنین مسلح شدن آن خواهد شد. لازم بذکر است، استفاده از ملات های تعمیراتی اپوکسی روی سطوح سیمانی و بتنی به لحاظ تفاوت در ضریب انبساط حرارتی، برای ترمیم سطوح بتنی یا سیمانی با عمق خرابی زیاد مناسب نمی باشد چون در صورت بکارگیری مواد ترمیمی اپوکسی، در ضخامت و حجم های بالا شاهد ترک خوردگی و جدا شدگی خواهیم بود و لازم است توسط محصولی که از نظر ساختار شباهت زیادی به بتن داشته باشد، عملیات ترمیم صورت پذیرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت	پودر
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص	$1.5 \pm 5 \text{ gr/cm}^3$
یون کلر	ندارد
قابلیت انحلال	در آب

استاندارد ASTM C1583 BS EN 12636

روش مصرف

- سطح مورد نظر برای اجرای ترمیم کننده بتن، عاری از هر گونه نقاط سست و چربی و آلودگی باشد.
- برای اجرای ترمیم کننده باید سطح زیرین خراشیده و زبر شود.
- چنانچه میلگردهای داخل بتن، نمایان است می بایست پشت میلگردها خالی شود تا پیرامون میلگردها حداقل ۱ سانتیمتر فضا جهت زنگ زدایی و پر شدن به کمک ملات ترمیم کننده بتن، جاداشته باشد.
- چنانچه میلگردها دچار خوردگی شده اند، توسط برس یا سند بلاست زنگار زدایی شود.
- توسط به لایه پرایمر، سطح میلگردها پوشانده شود و چنانچه شرایط محیطی مهاجم شدید وجود دارد، توسط یک لایه آستر زینک ریج اپوکسی سطح آرماتورها پوشانده شود.
- سطح مورد نظر برای اجرای ترمیم کننده، توسط آب تمیز اشباع شود.

- به ازای هر کیسه ۲۰ کیلویی پودر ترمیم کننده بتن ۳.۵ الی ۴.۵ لیتر آب مورد نیاز است. دقت نمایند که همیشه پودر به آب افزوده شود. به این منظور ظرفی مناسب انتخاب نموده و آب را داخل آن بریزید و کم کم پودر در حالی که همزن برقی (دریل + پره) روشن است اضافه کنید و تا حصول ملاتی یکنواخت و همگن ترکیب را ادامه دهید.
- پیش نهاد می شود روی سطح مورد نظر، یک لایه پرایمر آکرلیکی اجرا نمایند تا ضریب چسبندگی افزایش یابد.
- ملات ترمیمی را توسط ماله یا کاردک یا اسپری روی سطح اجرا نمایید.
- **نکته مهم:** همیشه مقداری از پودر را با ملات ترکیب نمایید که حداکثر تا ۳۰ دقیقه مصرف شود.

- ملات ترمیمی بایستی پشت میلگردها متراکم و فشرده شوند.
- از اجرای ملات خشک شده اجتناب نمایید.
- حداکثر ضخامت اجرای ملات ترمیمی بتن در سطوح افقی و عمودی ۵۰ میلیمتر و حداقل ۱۰ میلیمتر است.
- حداکثر ضخامت اجرای ملات ترمیم کننده بتن در سطوح بالا سری، ۴۰ میلیمتر است.
- پیشنهادهای شود جهت افزایش چسبندگی و ارتقاء خواص، به ازای هر کیسه ۲۰ کیلویی پودر ترمیم کننده ۲ کیلو چسب بتن بیافزایید.
- چنانچه ترمیم در دو یا چند لایه انجام می شود، فاصله اجرای بین دو لایه بایستی پس از گیرش اولیه و در حدود سه ساعت پس از اجرای لایه پیشین انجام شود. همچنین پیشنهاد می شود قبل از اجرای لایه بعدی، لایه زیرین توسط کاردک کمی خشن شود.
- در ساعات اولیه اجرا، از ملات اجرا شده در برابر تابش مستقیم نور خورشید، یخ زدگی، باد و هر گونه عوامل مهاجم محیطی جلوگیری شود و تا ۴۸ ساعت کیورینگ شود و حتی الامکان در صورت وجود شرایط محیطی نامتعرف، توسط گونی خیس و پلاستیک محافظت شود.

میزان مصرف

میزان مصرف ترمیم کننده بتن بسته به شرایط محیط کار و میزان آسیب دیدگی سطوح متغیر است، ولی به طور معمول برای پوشش یک متر مربع به ضخامت ۱ میلی متر حدود ۱.۵ کیلو گرم ترمیم کننده مورد نیاز می باشد.

ایمنی

- این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
- هنگام مصرف از دستکش و عینک و ماسک استفاده نمایید.
- در صورت برخورد با پوست یا چشم فوراً با آب بشویید.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه کنید.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما تابش مستقیم طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰ الی ۳۰ درجه

بسته بندی کیسه ۲۰ کیلویی



CHEMICAL **BETON PLAST**



کارخانه و دفتر مرکزی فروش :

تهران، صفادشت، بعد از میدان نبی اکرم

قبل از آتش نشانی، پلاک ۱۱۲

۰۲۱-۶۵۴۲۳۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰

۰۹۱۲-۷۶۵۹۱۱۵-۱۶ ۰۹۱۲-۴۲۰۱۵۴۹

WWW.BETONPLAST.COM



شماره تماس: ۶۶۶۹۰۷۶۶۸

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران