

چسب تقویتی سیمان کاری

Mortar Bonding Agent

بهبود دهنده سیمان کاری و ملات های تعمیراتی
اصلاح شده با فناوری نانو



شرح

سیمان کاری با نرمة کشی برای اهداف بسیاری اعم از سیمان کاری نما، سیمان کاری کف، ساخت حوض و حوضچه و... انجام می شود. در بسیاری مواقع لازم است که چسبندگی ملات سیمانی را افزایش دهیم و یا در بسیاری مواقع برای سیمان کاری سطوحی مانند کف حمام و سرویس بهداشتی یا آشپزخانه لازم است تا با افزودن ماده ای مخصوص، ضمن افزایش قدرت چسبندگی، ملات را نیز آب بند نمائیم. چسب تقویتی سیمان کاری محصولی منحصر به فرد و ایده آل بر پایه رزین های آکریلیک می باشد که به عنوان یک افزودنی تقویتی برای ملات های سیمانی در نظر گرفته شده است و بسیاری از خواص ملات های سیمانی را ارتقاء میدهد. با استفاده از این محصول در طرح اختلاط ملات سیمانی، شاهد ارتقاء بسیاری از خواص ملات از جمله: چسبندگی، مقاومت های مکانیکی، مقاومت در برابر سایش و خراش، کاهش نفوذ پذیری و... خواهیم بود.

خواص و اثرات ویژه

- افزایش چسبندگی ملات سیمانی جدید روی سطوح سیمانی قدیمی
- کاهش نفوذ پذیری ملات سیمانی در برابر آب و رطوبت
- افزایش مقاومت های مکانیکی ملات سیمانی
- افزایش مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خراش
- افزایش دوام و پایداری سطوح سیمان کاری شده
- افزایش مقاومت در برابر عوامل مخرب محیطی و یون کلر
- افزایش مقاومت سطوح سیمان کاری شده در برابر تابش مستقیم نور خورشید

جلوگیری از ورقه شدن و طبله شدن سطح سیمان کاری شده

کاربردها

- چسباندن ملات سیمانی جدید روی سطوح سیمانی قدیمی
- ایده آل برای انجام کارهای تعمیراتی روی سطوح سیمانی بصورت ترکیب با انواع ملات های تعمیراتی
- مناسب برای پر کردن سوراخ ها و شکاف ها و خرابی های سطوح سیمانی
- مناسب برای ترکیب اختلاط در تولید مجسمه های سیمانی
- مناسب برای سیمان کاری سطوح بیرونی ساختمان

- مناسب برای تولید گلدان های سیمانی
- مناسب برای تولید آب نما و حوضچه های پیش ساخته
- مناسب برای استفاده در اختلاط مجسمه های سیمانی
- مناسب برای تولید اشیای سیمانی مقاوم به خراش و سایش

روش مصرف

برای ترکیب این محصول با ملات سیمانی لازم است تا ۳۰ درصد از آب مورد نیاز برای تبدیل مواد خشک (سیمان و سنگدانه) برای تبدیل به ملات را با چسب تقویتی سیمان کاری جایگزین نمائیم. لازم به ذکر است که در صورت افزودن این محصول به اختلاط ملات سیمانی بهتر است زمان اجرای آن را کاهش دهید. روش صحیح ترکیب بدین صورت است که ابتدا آب را داخل ظرفی ریخته و چسب تقویتی سیمان کاری را اضافه نموده و سپس مواد خشک ملات (بهتر است قبلاً ترکیب شود) را آرام آرام اضافه نموده و هم بزیند تا ملات سیمانی ساخته شود.

میزان مصرف

به میزان ۳۰ درصد نسبت آب به سیمان، جهت ساخت ملات سیمانی، اضافه شده و از مقدار آب به همان اندازه کم شود.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
- موقع ترکیب محصول از عینک محافظ استفاده نمائید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۱ لیتری • گالن ۴ لیتری

