



چسب کاشی استخری

Fooi Adhesive

AD900

چسب پودری قدرتمند بر اساس سیمان و رزین های آکرلیک

شرح

چسب کاشی استخری، بر پایه سیمان و مواد معدنی میکرونیزه، اصلاح شده با رزین های سنتتیک و افزودنی های مخصوص، با مقاومت بسیار زیاد در برابر آب و رطوبت، انعطاف پذیری بسیار بالا و قابلیت تحمل دامنه دمایی گسترده و قدرت چسبندگی بالا فرموله و تولید شده است و تنها با افزودن آب قابل استفاده می باشد چسب کاشی استخری برای استفاده در استخر، سونا بخار، جکوزی، آب نما و کلیه مکان هایی که در تماس با آب هستند، گزینه مناسبی است.

مکانیزم اثر

این محصول نوعی کوپلیمر مصنوعی می باشد که پس ترکیب و پراکندگی در مخلوط بتنی، موجب ارتقاء قدرت چسبندگی ذرات مخلوط بتن و کاهش چشمگیر نفوذپذیری فضای خالی بین سنگدانه ها می شود. چسب بتن آب بندی پس از فرایند سخت شدن بتن، کاملاً خشک می شود به طوری که قابلیت انحلال در آب را نخواهد داشت.

خواص و اثرات

- استحکام و مقاومت و چسبندگی فوق العاده زیاد
- کاربرد آسان و سرعت در اجرا
- انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزش ها و حرکت های محدود ساختمان
- چسبندگی عالی به سطح کاشی های قدیم
- مقاوم در برابر رطوبت

کاربرد

- نصب کاشی و سرامیک روی دیوار و کف
- چسبانند کاشی و سرامیک و سنگ های طبیعی و مصنوعی
- قابل نصب بر روی انواع سطوح بتنی، گچی و سنگی و...
- قابل استفاده در سازه ای که دارای کشش و انبساط و انقباض باشد

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ویژگی	عنوان
پودری	حالت
سفید - خاکستری	رنگ
1.65 gr/cm^3	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر
۲۰ دقیقه	ژل تایم
حداکثر ۶۰ دقیقه	زمان کارپذیری

میزان مصرف

میزان مصرف چسب کاشی استخری بستگی به وضعیت زیرکار (تخلخل و ناهمواری و شیارهای کاشی دارد) به طور معمول هر ۵/۲ کیلوگرم چسب کاشی استخری برای یک متر مربع کافی می باشد

روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگی می بایست با ۵ الی ۶ لیتر آب توسط همزن برقی مخلوط گردد. پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و مخلوط کنید تا یکنواخت و همگن شود. مدت ۵ دقیقه به ملات استراحت بدهید و پس از کمی اختلاط، آماده مصرف می باشد. با استفاده از ماله دندانه دار، چسب را روی سطح اعمال نمایید و حداکثر درست زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.

ایمنی

استفاده از عینک و دستکش الزامی می باشد. در صورت تماس با چشم حداقل ۱۵ دقیقه با آب تمیز شستشو شود. در صورت تماس با پوست سریعاً شستشو شود.

نگهداری

مدت: شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلوگی

